



TIRESLIDE C-HTG

PROPIEDADES TIPICAS

Contenidos Solidos	18%
Tamaño de particulas	15 Micron
Densidad	8.7 lbs./ gallon
Viscosidad	Liquido fino
Transportador	H2O (agua)
Temperatura Critica	N/A

Metodos de uso:

La cantidad y frecuencia de la aplicacion debera ser determinada por la edad, condicion y alineacion del horno. Como este es un producto pigmentado, es importante mantener las particulas de grafito en suspension si se desea obtener una aplicacion uniforme. **PETRON TIRESLIDE** presentara solamente un "suave" asiento el cual puede ser puesto en suspension con una pequeña agitacion o movimiento. El cual se puede hacer con una lanza de aire o un agitador mecanico.

Nota: Si cambia de una lubricante a base de petroleo a **Petron Tireslide**, cualquier equipo de lubricacion automatico debe ser limpiado perfectamente ya que la formulacion del producto talvez no sea quimicamente compatible.

Instrucciones:

1. Agitese o revuelva completamente antes de abrir y durante la lubricacion. Se recomienda el uso de un derivado de bomba o una lanza de aire que sea puesto en el tambor.
2. Mantengase el tambor y los contenidos de rociadores portatiles Sumamente cubiertos cuando no se usen.

IMPORTANTE: ANTES DE USAR TIRE SLIDE HTG, ASEGURESE DE LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO QUE APARECEN EN LA ETIQUETA DEL CONTENIDO DEL PRODUCTO.

SPTSCHTG-PDS.doc
02/01