

产品资料表

产品介绍

Petron Gear Shield P 佩力通润滑油是专为各类固定回转开放式兼蹙齧整齿轮机器。该型产品可以应用于配有自动润滑设备，油槽或油浴类型的应用上。该产品为我司长期生产的齿轮油家族中的一款经过验证的半合成齿轮油，可以为设备齿轮提供超出其设备所设计的润滑要求的保护，特别是针对于那些逐步升温的应用工况也特别有效，包括馊窑缙，干燥机及煤桷磨藜。该产品由高粘度合成基础油与普通矿物基础油混合而成，同时加入了高度精炼的树脂松香混合而成，包含了极压和抗氧化添加剂来增强齿轮的润滑保护。该型产品广泛应用于各类面对逐步升高的热温影响工业领域，是一款持久耐用的开放式兼蹙齧整齿轮润滑油。

产品特点及优势

- 用于润滑开放式兼蹙齧整齿轮高粘度半合成流体；
- 产品中的抗磨和极压添加剂可以为齿轮负载区域部分提供无与伦比的保护；
- 专为自动润滑设备，油槽及油浴式系统设计；
- 无残油堆积；
- 流淌平顺自由；
- 最低在华氏 15 度/摄氏零下 9 度依然可以泵送；
- 环境友好，不含氯及其它重金属和溶剂；
- 适用于逐步升高的工况中。

产品应用

该产品被设计可以用于各类自动润滑系统，可以喷洒或油浴。

该产品有小桶，中桶，大桶及油柜等不同包装。

提示

该产品满足并超过各类设备制造商及相关协会的齿轮润滑的粘度要求。

如有任何需求，可以与佩力通公司联系。

GEAR SHIELD P

性能指标	测试方法	典型数据
颜色	目测	黑色
外观	目测	半流体
比重	ASTM D-1298	0.92
铜腐蚀	ASTM D-130	1B
闪点	C.O.C.	> 245°F (>118°C)
肆踏球 (公斤)	ASTM D-2596	400
负荷磨损指数	ASTM D-2596	70
肆踏球磨斑	ASTM D-2266	0.6
铁目肯负荷 (磅)	ASTM D-2509	45
流动性	Lincoln VE-1	30 seconds <300 psi
黏度非稀释)	ASTM D-445	1150 to 1350
黏度稀释)	ASTM D-445	5800 to 6800

注意事项使用该产品之前请按照产品包装上的警示和指导阅读并操作。